



НАБРЫЗГ-БЕТОНА МЕТОД

НАБРЫЗГ-БЕТОНА МЕТОД, послойная укладка цементобетонной смеси (толщина одного слоя 50–75 мм) с помощью энергии сжатого воздуха спец. оборудованием. Готовая смесь (предельная крупность заполнителя 20 мм) загружается в герметически закрытый резервуар, откуда по шлангу под давлением подаётся на бетонируемую поверхность. Н.-б. м. получил распространение во 2-й пол. 20 в. в горном деле и подземном строительстве как метод крепления горных выработок, а также для создания конструкций постоянных грузонесущих крепей (в скальных грунтах). См. также [Торкретирование](#).